

# Vinyl Strong KF

**Designvinyl-Fliesen zum Verkleben. Feuchtraumgeeignet.  
Auch geeignet in Bereichen der Leichtindustrie.**

Die 2,5 mm dünne Planke Vinyl Strong KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinyl Strong KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinyl Strong KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit starker Beanspruchung wie Büros, Verkaufsf lächen oder Praxen. Vinyl Strong KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar.

Vinyl Strong KF ist einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinyl StrongKF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	Holzdekore	Steindekore
Dielen-Formate	1.532 x 237 x 2,5 mm	914 x 457 x 2,5 mm
Kartoninhalt	10 Dielen/3,63 m <sup>2</sup>	10 Dielen/4,180 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	32 Kartons/116,16 m <sup>2</sup>	26 Kartons/108,68 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish	
Träger	1,95 mm Massiv-Vinyl	
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase	
Verlegeart	Zum Verkleben	
Prüfwerte		
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33/41	
Brandverhalten (EN 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja	
Flächengewicht (DIN EN 430)	3.600 g/m <sup>2</sup>	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	5 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,021 m <sup>2</sup> x K/W	
Zigarettenlutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja	

