

## Füllspachtel außen Pulver

Für tiefe löcher und Risse

Duca de debla a	la i la a.
<b>Produktbes</b>	
I I Cadittoct	Join Cibarig

Beschreibung

Zum Glätten, Füllen, Ausbessern und Beschichten von mineralischen Untergründen. Risse, Löcher und Unebenheiten an Fassaden und Mauerwerk, an ausgetretenen Steintreppen usw. lassen sich schnellund leicht ausbessern. Lose First-& Garziegel bzw. Abdeckplatten usw. werdenrasch befestigt. Als Reparaturspachtel für Haus & Garten bestens geeignet.

Eigenschaften

- Für Putz und Mauerwerk
- Witterungsbeständig
- · Extrem füllstark

Materialbasis

Zement

Lagerung

Ooriginal verschlossen, bei trockener frostfreier Lagerung ca. 12 Monate.

## Verarbeitung

Beschichtungsaufbau

- Verarbeitung: Je nach gewünschter Verarbeitungkonsistenz ca. 2,5Teile Pulver in 1 teil kaltem, sauberen Wasser einstreuen, kurzeinsumpfen lassen. Anschließend knollenfrei von Hand oder langsamlaufenden Motorquirl anrühren. Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig und bei Normaltemperatur ca. 45 Minuten verarbeitbar(20°C und 60% rel. Feuchte)
- Füllen: Feine Risse vor dem verspachteln schwalbenschwanzförmig weiten. Bei tieferen Unebenheiten und Füllungen wird der Füllspachtel in mehreren Arbeitsgängen bzw. Schichten aufgetragen. Jede Schicht erst trocjenen lassen, kein "Nass un Nass" arbeiten.
- Spachtein und Glätten: Füllspachtel in gewünschter Stärke mit Traufel oder Glättkelle auftragen und bearbeiten. Nach dem Abbinden und Trocknen ist der Füllspachtel als Anstrichträger gut geeignet. Die Vorschriften des jeweiligenHerstellers sindzur Beschichtung zu Beachten.

Verarbeitungsbedingungen

Nicht bei Temperatruren unter 5°C sowie direkter Wäremeeinwirkung und Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Mit Wasser

## **Hinweise**

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung) Dieses mineralische Pulverprodukt enthält Zement und reagiert alkalisch. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste sind eingetrocknete als Bau -und Abbruchabfall (AVV 170904) bzw. Beton (AVV 170101) zu entsorgen.

Produkt-Code Farben und Lacke

Giscode ZP1

## Technisches Merkblatt Füllspachtel außen Pulver · Stand: Juli 2014