



Fensterkitt

Hochwertiger Glaserkitt zum Abdichten von Einfachgläsern in Fenstern und Türen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Gebrauchsfertiger hochwertiger Glaserkitt zum Abdichten von Einfachgläsern in Fenstern und Türen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ geschmeidig,■ gut knetbar■ leicht zu verarbeiten
Lagerung	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C. Staub, lose Materialien, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen, glatte Flächen aufräuen.
Beschichtungsaufbau	Bei der Verglasung ist auf saubere, staubfreie, trockene und grundierte Falze zu achten. Die Grundierung darf jedoch nicht so stark sein, dass sich ein Porenverschluss des Holzes ergibt. Die Bestimmungen der BFS-Richtlinie, der DIN 18361 sowie der DIN 18545 sind unbedingt zu beachten. Nachbehandlung: Nach Hautbildung des Kittes, spätestens nach ca. 4 bis 6 Wochen, muss das Überstreichen mit elastischen Farben vorgenommen werden. Zu frühes Überstreichen kann zu Runzelbildung führen. Bei wasserverdünnbaren Acryllacken sind in jedem Fall Vorversuche erforderlich.
Verarbeitungsbedingungen	Mindestens + 8°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Trocknung/Trockenzeit	Dauer je nach Schichtstärke und Umgebungstemperatur ca. 7-21 Tage.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. EWC-Abfallschlüssel Nr.080 410
Deklaration der Inhaltsstoffe	Leinöl, Füllstoffe, Additive