

SAKRET Panzergewebe PGW

Glasfasergewebe



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand 	
Eignung		
	<p>SAKRET Panzergewebe ist ein alkalibeständiges und hochfestes Glasfasergewebe für den Einsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in stärker beanspruchten Fassaden-/Sockelbereichen als Zusatzarmierung unter der normalen Armierung • zur Erhöhung des Widerstandes gegen Stoßbelastungen 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • schiebefest • alkalibeständig • weichmacherfrei • sehr hohe Reiß- und Zugfestigkeit • witterungsbeständig und kantenbeschnitten 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • alkaliresistentes Glasfasergewebe 	
Technische Daten		
	Flächengewicht	ca. 335 g/m²
	Zug- / Reißfestigkeit	Kette ≥ 4000 Schuss ≥ 3000 in N/5cm
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung, jedoch frühestens nach 3 Tagen (+ 20 °C, 65 % r. F.), wird das SAKRET Panzergewebe mit dem entsprechenden SAKRET Armierungsmörtel in den vorgesehenen Fassaden- und Sockelbereichen aufgebracht 	

SAKRET Panzergewebe PGW

Glasfasergewebe



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • der vorgesehene SAKRET Armierungsmörtel ist auf die Dämmplatten in Bahnbreite gleichmäßig (ca. 2 mm) aufzutragen • in den frischen Mörtel das SAKRET Panzergewebe vollflächig, faltenfrei und stumpf gestoßen einlegen und die frischen Flächen „abziehen“, so dass das SAKRET Panzergewebe komplett bedeckt ist • nach Aushärtung des SAKRET Armierungsmörtels mit dem SAKRET Panzergewebe kann die gesamte Überarbeitung der Fassade bzw. des Sockels mit SAKRET Armierungsmörtel und SAKRET Armierungsgewebe begonnen werden • das SAKRET Panzergewebe ist bis an die Tropfkante des Sockelprofils zu führen
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • witterungsgeschützt • auf Holzrosten kühl und trocken • vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) entsorgen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Gefahrenstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Panzergewebe PG			
Farbe	EAN / GTIN		
gelb	25 m Rolle	35 Stück auf Palette	4005813703137