

SAKRET Panzergewebe PGW

Alkaliresistentes, hochfestes Glasfasergewebe



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Als zusätzliche Armierung unter der normalen Armierung in WDV-Systemen • Zur Erhöhung des Widerstandes gegen Stoßbelastungen • Sehr hohe Reiß- und Zugfestigkeit 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebebreite 1 m • Alkalibeständig • Maschenweite 6 x 5 mm • Flächengewicht ca. 330 g/m² 	
Technische Daten		
	Flächengewicht	ca. 335 g/m ²
	Maschenweite	6–5 mm
	Materialverbrauch	ca. 1 lfm/m ²
	Überlappung	ca. 0–5 cm Die einzelnen Gewebebahnen sind auf Stoß zu verarbeiten
Untergrundvorbereitung		
	<p>Nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung, jedoch frühestens nach 3 Tagen bei 20°C und 65% r.F., kann das SAKRET Panzergewebe mit dem entsprechenden SAKRET Armierungsmörtel in den vorgesehenen Fassaden- und Sockelbereichen aufgebracht werden.</p>	

SAKRET Panzergewebe PGW

Alkaliresistentes, hochfestes Glasfasergewebe



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der vorgesehene Armierungsmörtel ist auf die Dämmplatten in Bahnbreite gleichmäßig (ca. 2mm) aufzutragen. • In den frischen Mörtel das SAKRET Panzergewebe vollflächig, faltenfrei und stumpf gestoßeneinlegen. • Anschließend die frischen Flächen 'Abziehen', so dass das SAKRET Panzergewebe komplettbedeckt ist. • Nach Aushärtung des SAKRET Armierungsmörtels mit dem SAKRET Panzergewebe, kann die gesamte Überarbeitung der Fassade bzw. des Sockels mit SAKRET Armierungsmörtel und SAKRET Armierungsgewebe begonnen werden. • Das SAKRET Panzergewebe ist bis an die Tropfkante des Sockelprofils zu führen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweilige technischen Merkblätter zu beachten. • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter http://www.sakret.de • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Panzergewebe PGW			
Optik / Farbe	EAN / GTIN		
weiß	25 m Rolle	1 Rolle	4005813703137