

SAKRET Vormauermörtel VZ

Vormauermörtel



- M 5 gemäß DIN EN 998-2



| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Anwendung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand | |
| Eignung | | |
| | SAKRET Vormauermörtel VZ eignet sich: <ul style="list-style-type: none"> • Zum vollfugigen Mauern und Verfugung von Sicht- und Verblendmauerwerk aus schwach saugenden Steinen (Wasseraufnahme $\leq 5\%$) | |
| Eigenschaften | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Für Durch- und Freifallmischer geeignet • Verbessertes Wasserrückhaltevermögen • Gute Flankenhaftung • Diffusionsoffen • Frostbeständig • Handverarbeitbar • nicht brennbar A1 | |
| Materialbasis | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • mineralische Bindemittel • ausgesuchte Gesteinskörnung • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften | |
| Technische Daten | | |
| | Körnung | ca. 0–2 mm (0/4 mm auf Anfrage) |
| | Wasserbedarf | ca. 0,11–0,125 l/kg |
| | Druckfestigkeit nach 28 Tagen | ≥ 5 N/mm ² entspricht M 5 |
| | Verarbeitungszeit | ca. 2 Stunde(n) (+20 °C) |
| | Verarbeitungstemperaturen | + 5–30 °C (Luft-, Objekt- und Material) |
| | Haltbarkeit | ca. 9 Monat(e) |
| | Ergiebigkeit | ca. 0,63 l/kg |
| Untergrundvorbereitung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Die Steine müssen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein | |

SAKRET Vormauermörtel VZ

Vormauermörtel



| | |
|----------------------------|--|
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> den Sack mit der angegebenen Wassermenge gut anmischen bis sich eine gleichmäßige, plastische Konsistenz einstellt Auf vollfugiges Vermauern von Stoß- und Lagerfugen achten den Fugenglattstrich in gleichbleibenden Zeitabstand zum mauern durchführen Wasserfilme auf der Fugenoberfläche sind zu vermeiden |
| Nachbehandlung | <ul style="list-style-type: none"> mit geeigneten Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen Mauerwerkskronen bei Arbeitsunterbrechungen abdecken und vor Regen schützen |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> witterungsgeschützt und trocken auf Holzrosten angebrochene Gebinde sofort verschließen nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 9 Monate ab Herstellungsdatum |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie die Gefahrenstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung |
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none"> außer Leitungswasser nichts zugeben SAKRET Vormauermörtel VZ darf bei Luft- und Objekttemperatur unter + 5 °C nicht verarbeitet werden bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich Werkmörteln dürfen auf der Baustelle keine Zuschläge und Zusätze (Zusatzstoffe und Zusatzmittel) zugegeben werden |

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

| Lieferung Vormauermörtel VZ | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| Farbe | EAN / GTIN | | |
| weiß 80 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813651377 |
| dunkelgrau 84 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813666067 |
| zementgrau 83 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813604946 |
| hellgrau 85 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813654620 |
| beige-weiß 86 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813653982 |
| beige-stuhr 87 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813654651 |
| sulfadur-grau 89 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813654675 |
| anthrazit 82 | 40 kg Sack | 30 Stück auf Palette | 4005813652824 |