

SAKRET Panzergewebe PG

Alkalibeständiges Gewebe für eine zusätzliche Armierung von SAKRET WDV-Systemen



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • In stärker beanspruchten Fassaden- und Sockelbereichen ist der Einsatz der Zusatzarmierung mit SAKRET Panzergewebe notwendig. • Dadurch wird ein höherer Widerstand gegen Stoßbelastungen erreicht. • Zugelassenes Panzergewebe für alle SAKRET WärmedämmVerbundsysteme. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • alkalibeständig und schiebefest • sehr hohe Zug- und Reißfestigkeit • weichmacherfrei und kantenbeschnitten • witterungsbeständig 	
Technische Daten		
	Flächengewicht	ca. 330 g/m ²
	Maschenweite	6,8 x 9,5 mm
	Materialverbrauch	ca. 1 lfm/m ²
	Überlappung	ca. 0–5 cm Die einzelnen Gewebebahnen sind auf Stoß zu verarbeiten
Untergrundvorbereitung		
	<p>Nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung, kann das SAKRET Panzergewebe mit dem entsprechenden SAKRET Armierungsmörtel in den vorgesehenen Fassaden- und Sockelbereich aufgebracht werden.</p>	

SAKRET Panzergewebe PG

Alkalibeständiges Gewebe für eine zusätzliche Armierung von SAKRET WDV-Systemen



Verarbeitung	<p>Der vorgesehene SAKRET Armierungsmörtel ist aus die Dämmplattenin Bahnbreite gleichmäßig (ca. 2 mm) aufzutragen. In den frischen Mörtel das SAKRET Panzergewebe vollflächig, Faltenfrei und stumpf gestoßen einlegen. Die einzelnen Gewebebahnen zu auf Stoß zu verarbeiten. Anschließend die frischen Flächen „Abziehen“, so dass das SAKRET Panzergewebe komplett bedeckt ist. Nach Aushärtung des SAKRET Armierungsmörtels mit dem SAKRET Panzergewebe, kann die gesamte Überarbeitung der Fassade bzw. des Sockels mit SAKRET Armierungsmörtel und SAKRET Armierungsgewebe begonnen werden. Des SAKRET Panzergewebe ist bis an die Tropfkante des Sockel Profils zu führen.</p>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter. • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Panzergewebe PG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch	EAN / GTIN		
gelb	nach Bedarf	25 m Rolle	1 Stück auf Palette	4005813703137