

## Produktbeschreibung

### Hersteller

A.S. Création Tapeten AG  
Südstr. 47  
51645 Gummersbach  
[www.as-creation.de](http://www.as-creation.de)

### Produktbezeichnung

PVC-Beschichtung auf Vlies (WG24)

### Produkteigenschaften / Inhaltsstoffe

Die oben genannten Tapeten auf Vliesträger werden aus folgenden Rohstoffen hergestellt:

- Trägermaterial: Vlies (Zertifizierung nach FSC) 70-150g/m<sup>2</sup> je nach Kollektion
- Druckfarben auf Wasserbasis: Frei von PVC und Phthalate
- Beschichtung 50 – 300 g/m<sup>2</sup> je nach Kollektion (Alle Bestandteile REACH-Konform)
  - PVC ca. 35 – 50 %
  - Weichmacher ca. 15 - 30 %
  - CaCO<sub>3</sub> ca. 0 – 40 %
  - Additive ca. 0 – 10 %
  - Titanweiß ca. 5 – 12 %
  - Pigmente ca. 0 – 25 %
  - Flitter je nach Effekt
  - Treibmittel ca. 0 - 1 %
- Vliestapeten benötigen keine Weichzeit, sind Dimensionsstabil und können konventionell oder in Wandklebetechnik verarbeitet werden
- Vliestapeten können bei entsprechender Untergrundvorbereitung bei einem Tapetenwechsel restlos trocken abgezogen werden
- Vliestapeten verursachen während der Verarbeitung, im Gegensatz zu einer Glasfasertapete, keine Hautreizungen

### Technische Daten

- Maße: 10,05 m x 0,53 m (Eurorolle), 10,05 m x 1,06 m (Großrolle)
- Rollengewicht und Rollendurchmesser ist abhängig von Design, Struktur, Aufbau und Farbigkeit des Produktes
- Gemäß DIN EN 12572:2017-05 Wasserdampfdurchlässig
- Gemäß EN 13501-1:2018 schwer entflammbar (Bitte CE-Kennzeichnung beachten)
- Lagerung muss trocken, kühl und stehend erfolgen
- Tapeten werden in Chargen gefertigt. Bei Verarbeitung unbedingt auf Chargengleichheit achten

## Anwendung / Verarbeitung

### Untergrundvorbehandlung

Vorab muss der Untergrund zunächst auf Festigkeit, Abgebundenheit, Tragfähigkeit/Saugfähigkeit und Feuchtigkeit geprüft werden. Vergleiche hierzu auch in der VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3.1.1. und im BFS-Merkblatt 16.

Die Tapeten können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund sollte jedoch sorgfältig vorbereitet werden und muss sauber, fest, trocken, saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche sind zu entfernen. Zudem müssen raue Untergründe mit einer geeigneten Spachtelmasse geglättet werden. Stark saugende oder sandende Untergründe sind mit einer weiß pigmentierten Tapetengrundierung zu grundieren.

Die höchste Qualitätsstufe Q4 wird durch vollflächiges Spachteln und Glätten erreicht. In den meisten Anwendungsfällen können mit einer Spachtelung nach Q3 und nachfolgender Verklebung von Makulaturvlies (**siehe Shop as-creation.com**) vergleichbare Ergebnisse erzielt werden.

### Verarbeitung

Die Raumtemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung sollte konstant ca. 18°C betragen. Eine direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie ein Aufheizen des Raumes sollten während der Trocknung unbedingt vermieden werden.

Vor der Verarbeitung der Rollen müssen diese auf Chargengleichheit überprüft werden. Nach dem Öffnen der Rollen und dem Zuschneiden der Bahnen sind diese auf farbliche Abweichungen (Fächerprobe) zu überprüfen. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise der jeweiligen BFS-Merkblätter zu beachten.

Tapeten können mit einer Kleistermaschine bzw. mit einem Quast satt und gleichmäßig einkleistert werden. Optional ist es auch möglich die Wand gleichmäßig einzukleistern und die Tapetenbahnen mittels Wandklebetechnik zu verarbeiten. Bei Verarbeitung in Wandklebetechnik den Kleber mit einem Streichroller gleichmäßig und nicht zu dick in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen. Bei Verarbeitung mit einer Kleistermaschine die Auftragsmenge möglichst so regulieren, dass kein überschüssiger Kleister im Nahtbereich austreten kann. Als Kleister wird ein Spezialkleister oder ein Vlieskleister empfohlen. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleisterhersteller.

Die Verklebung ist abhängig von der ausgewählten Gestaltung. Generell empfehlen wir jedoch lotrecht, von der Lichtquelle weg, zu tapezieren. Folgebahnen auf Stoß verkleben und mit einer Moosgummiwalze oder einer Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Hierbei müssen Zusatzangaben auf dem Einleger, wie der angegebene Rapport oder das Gestürzt Zeichen, beachtet werden.

Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem scharfen Cutter-Messer sorgfältig die Überstände abschneiden. Tapeten nicht überlappend verkleben!

Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort mit einem feuchten Naturschwamm tupfend entfernen. Ein Verreiben des Kleisters kann unter Umständen zu leichten Fleckenbildungen führen.

## Normen

In Zusammenarbeit mit dem RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. in St. Augustin, der wichtigsten Autorität im Bereich der Gütesicherung, wurden strenge Gütebestimmungen für Tapeten erarbeitet, die weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus gehen und deren Einhaltung laufend von neutraler Seite überwacht wird.

Neben der RAL-GZ 479 finden folgende gültige europäische Normen, bei der Herstellung der Tapete, Anwendung:

- |                |  |
|----------------|--|
| • DIN EN 233   | Festlegungen für fertige Papier-, Vinyl- und Kunststoffwandbekleidungen  |
| • DIN EN 235   | Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole  |
| • DIN EN 12149 | Bestimmung der Migration von Schwermetallen und bestimmten anderen extrahierbaren Elementen, des Gehalts an Vinylchlorid-Monomer sowie der Formaldehydabgabe |
| • DIN EN 12956 | Bestimmung der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit   |
| • EN 15102     | Dekorative Wandbekleidungen  |

## Symbole und Normen

### Symbole



#### Gut Lichtbeständig

Beschreibung der konstanten Farbechtheit auch bei längerer UV-Lichteinwirkung



#### Waschbeständig

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden



#### Scheuerbeständig

Verschmutzungen können mit einer Seifenlösung und einer weichen Bürste entfernt werden



#### Restlos trocken abziehbar

Die Tapete wird an einer Ecke gelöst und kann Bahn für Bahn abgezogen werden

# Technisches Datenblatt

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter erschienen im 05/2023

**AS CREATION**



Hergestellt gemäß RAL-GZ 479 (RAL-Gütebestimmungen)



CE-Kennzeichnung



FSC- Logo (Forest Stewardship Council)



Französische A+



Phthalate Free



UKCA-Logo



Triman-Logo

## Hinweis

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Weiterhin können Beanstandungen nach Verarbeitung von mehr als 2-3 Bahnen nicht anerkannt werden. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können ebenfalls nicht anerkannt werden.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.