

Prima®
Damit bauen Profis


BITUMEN ECKKEIL

TECHNISCHES DATENBLATT

Die schnelle und sichere Ausbildung von Kehlnähten im Anschlussbereich zwischen rechtwinklig zueinander stehenden Bauteilen (z.B. zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand vor der Verarbeitung von Schweiß- und Kaltselbstklebebahnen sowie lösemittelfreien Bitumendickbeschichtungen). Grundierung mit Prima Bitumen- Voranstrich bzw. Prima Bitumen- Grundierung empfehlenswert.

Anwendungsgebiete:

- zur Anbindung der Querschnitts- (Horizontal-) abdichtung aus Bitumenbahnen (unter der aufgehenden Wand) an die Flächenabdichtung aus Bitumendickbeschichtungen, Schweiß- oder Kaltselbstklebebahnen
- die Abdichtung von Randfugen und Unebenheiten zwischen Fertigbeton- elementen, Schachtringen von Versorgungs- und Wartungsschächten etc.
- zum Verschließen von Rissen (z.B. im Dachbereich) im Schmelzverfahren.

Technische Daten: Prima Bitumen-Eckkeil / Art. Nr.: 3161174	
Art:	bituminöses, polymermodifiziertes Dichtband
Material-Basis:	Bitumen, Zuschlagstoffe, Kautschuk
Konsistenz:	fest
Lagerung:	Frostunempfindlich!, vor Nässe und Sonneneinstrahlung schützen, ca. 12 Monate
Farbe:	schwarz
Abmessung:	

Hersteller:

BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:

24 Karton á 25 lfdm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN ECKKEIL

TECHNISCHES DATENBLATT

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, und frei von losen Teilen oder trennenden Substanzen sein. Zum Erreichen einer guten Haftung und sicheren Verschmelzung des Bandes mit dem Untergrund ist ein Voranstrich mit Prima Bitumen- Voranstrich bzw. Prima Bitumen-Grundierung empfehlenswert. Dieser ist üblicherweise auch für die nachfolgende Flächenabdichtung anzuwenden und wird gut deckend gestrichen oder gespritzt.

Hinweis: Speziell lösemittelhaltige Voranstriche (Prima Bitumen-Voranstrich) müssen vor der Verarbeitung von Prima Bitumen- Eckkeil vollständig getrocknet und abgelüftet sein! Prima Bitumen- Eckkeil auslegen und auf Länge schneiden. Im Eckbereich kann das Band je nach Erfordernissen auf Gehrung geschnitten werden. Stumpfe Stöße werden durch Verschmelzen verbunden. Anschließend an einem Ende die An- bzw. Auflageflächen des Bandes mit einer Propangasflamme ca. 30 cm anschmelzen und das Band sofort fest andrücken. Ist dieses erste Ansatzstück erkaltet, wird das Band in der Kehle gleichmäßig bis zum oberflächlichen Schmelzen erwärmt und in das Schmelzbad fortlaufend eingedrückt. Abschließend ggf. zur Randverschmelzung nochmals über das Band flammen bis eine sichere Verschweißung mit dem Untergrund erkennbar ist. Bei Gehrungsschnitt im Eckbereich auf gute Verklebung der Stoßkanten achten! Nach wenigen Minuten (Erkalten der Verschweißung) können die nachfolgenden Arbeiten begonnen werden.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist mindestens 6 Monate lagerfähig. Kartons sind vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung bzw. Hitze zu schützen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV- ASN: 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen) entsorgt werden.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.