

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN SCHUTZANSTRICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Bitumen-Schutzanstrich E, lösemittelfrei dient als Schutz- und Abdichtungsanstrich für Beton, Putz und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit. Geprüft nach AIB DS 835 und DIN 18531-2

Anwendungsgebiete

- als Deckanstrich bei der Sanierung von bituminösen Dachbelägen
- zum Schutz gegen Feuchtigkeit bei Betoneinbauteilen (Schächte, Kanäle etc.) im erdberührten Bereich
- als Voranstrich 1:2 mit Wasser verdünnt für Bitumenemulsionsprodukte

Technische Daten: Prima Bitumen-Schutzanstrich E 25 Liter, lösemittelfrei, Art. Nr.: 1334763	
Material-Basis:	Bitumenemulsion, Latex
Art:	latexvergütete Bitumenemulsion
Farbe:	schwarz-braun
Lösungsmittel:	Wasser
Dichte:	ca. 1,05 g/cm ³
Konsistenz:	dickflüssig
Auftrag:	Quaste, Pinsel, Roller, Spritzverfahren (Airless)
Feststoffgehalt:	mind. 55%
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter +5°C und nicht über +30°C
Lagerung:	temperiert, nicht unter + 2°C frostempfindlich!
Reinigung:	im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit Prima-MultiClean
Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne Der Arbeitsstoffverordnung:	keine
Gefahrklasse nach VbF und ADR:	keine
GISBAU-Code:	BBP 10

Hersteller:
BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:
18 Eimer á 25 Liter pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN SCHUTZANSTRICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Untergrund

Der Untergrund muss fest, sauber und frei von Trennmitteln (Öle, Fette etc.) sein. Er darf leicht feucht aber nicht nass sein. Bei stark saugenden Untergründen wird eine Grundierung mit Prima! Bitumen-Grundierung empfohlen. Bei Verwendung auf Flachdächern muss eine ausreichende Dachneigung (mindestens 3°) vorhanden sein.

Verarbeitung

Prima Bitumen- Schutzanstrich ist verarbeitungsfertig eingestellt. Deckanstriche sind unverdünnt aufzutragen. Dabei werden mindestens 2 Anstriche empfohlen. Der zweite Anstrich erfolgt nach ausreichender Antrocknung des Ersten. Der Auftrag erfolgt mit angefeuchtetem Anstrichbesen bzw. Bürste oder Airless-Spritzgerät. Das jeweilige Verarbeitungsgerät sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann mit einem Bitumenreiniger entfernt werden. Prima Bitumen- Schutzanstrich darf nur bei trockener Witterung und keinesfalls bei Frost oder Regen bzw. drohendem Regen verarbeitet werden.

Verbrauch

Als Voranstrich 1:2 mit Wasser verdünnt: ca. 0,15 l / m²
Als deckender Schutzanstrich: ca. 0,30 l / m² (pro Anstrich)

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenem Gebinde 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.