

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN

DACH- UND SCHWEISSBAHNEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Mauersperrbahn G 200 DD ist eine Bitumenbahn aus modifiziertem Oxidationsbitumen. Die Bahn ist beidseitig besandet. Die Bahn wird nach den gültigen Normen hergestellt und über die Eigenüberwachung gütegesichert. Prima Mauersperrbahn G 200 DD ist für den Einsatz als Mauersperrbahn zugelassen.

| Technische Daten: Prima Mauersperrbahn G 200 DD 50,0 cm / Art. Nr.: 2260618 | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Eigenschaften | Prüfverfahren | Anforderungen |
| Länge | DIN EN 1848-1 | 10,0 m |
| Breite | DIN EN 1848-1 | 50,0 cm |
| Geradheit | DIN EN 1848-1 | < 20 mm/10 m |
| Gehalt an Löslichem | DIN 52123 | > 1600 g/m ² |
| Wasserdichtheit | DIN EN 1928 B | 100 kPa/24 h |
| Brandverhalten | DIN EN ISO 11925-2 | Klasse E DIN EN 13501-1 |
| Schälfestigkeit | DIN EN 12316-1 | KLF N/50 mm |
| Scherfestigkeit | DIN EN 12317-1 | KLF N/50 mm |
| Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer | DIN EN 12311-1 | 1000/1000 N/50 mm |
| Zugverhalten: Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-1 | 2/2 % |
| Widerstand gegen stoßartige Belastungen | DIN EN 12691 | KLF mm |
| Widerstand gegen statische Belastungen | DIN EN 12730 | KLF kg |
| Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | 0 °C |
| Wärmestandfestigkeit | DIN EN 1110 | 70 °C |
| Anwendungstyp / Bahnentyp | DIN SPEC 20000-202 | MSB-Q / G200 DD |
| Rollengewicht | DIN EN 1849-1 | ca. 17 kg |

*KLF (Keine Leistung festgestellt)

Hersteller:

C. Hasse & Sohn Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG, 29525 Uelzen
Tel.: +49 581 97353 - 0, Fax: +49 581 97353 - 2100

Lieferform:

48 Rollen á 5,0 qm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®

Damit bauen Profis

BITUMEN DACH- UND SCHWEISSBAHNEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Lagerungshinweis

Prima Mauersperrbahn G 200 DD ist stets stehend und vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten Lager einzusetzen.

Verarbeitungshinweis

Prima Mauersperrbahn G 200 DD wird als Mauersperrbahn (MSB-Q) lose verlegt. Die Überdeckungen von mindestens 20 cm dürfen verklebt werden.