

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# AUSSENPUTZ GEWEBE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Außenputz-Gewebe Nr. 0005

| Technische Daten: Prima Außenputz-Gewebe Nr. 0005 0,33x100m blau / Art.Nr.: 2975918 |  |
|---|--|
| Längengewicht (tex):  | Kette E-Glas, 300 tex, Schuss E-Glas, 600 tex  |
| Fadenzahl pro 10 cm:  | Kette ( $\pm 5\%$ ) 10, Schuss ( $\pm 5\%$ ) 9 |
| Gewebebindung:  | Dreher   |
| Gewebebreite (cm, $\pm 1\%$ ):  | 33 cm  |
| Rollenlänge (m, $\pm 2\%$ ):  | 100 m  |
| Flächengewicht des Rohgewebes (g/m <sup>2</sup> ):                                  | 116 g/m <sup>2</sup>                           |
| Flächengewicht des appretierten Gewebes (g/m <sup>2</sup> , min.):                  | 140 g/m <sup>2</sup>                           |
| Gehalt der brennbaren Stoffe (Glühverlust min.):                                    | 25 %   |
| Art der Gewebeappretur:   | alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest  |
| Lichte Maschenweite (Einzelwert, mm):   | 10,0 x 10,0                                    |
| Reißfestigkeit nach ETAG 004 (pro 5 cm)   | Kette 1950 N                                   |
| Anlieferungszustand (Pkt. 5.6.7.1.1.):  | Schuss 1750 N                                  |
| Farbe:  | Blau   |

### Verpackung:

Geweberollen werden vertikal in dem auf der Holzpalette aufgelegten Karton eingepackt. Konkrete Verpackungsart ist von der Betriebsnorm für Verpackung zu entnehmen oder mit den Kunden zu vereinbaren.

### Lagerung:

Die verpackten Rollen sind stehend in trockenen Räumen zu lagern. Die Lagertemperatur liegt im Bereich von -10°C bis +50°C.

Die vorstehenden Angaben einschließlich etwaiger anwendungstechnischer Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und stellen insbesondere keine Zusicherung dar. Die Angaben begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis. Es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Etwaige Haftung für Schäden des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ist nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung von Kardinalpflichten.

### Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,  
74889 Sinsheim-Reihen  
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

### Lieferform:

36 Rollen pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)