

MULTIFLIESS SPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Multi-Fliesspachtel – selbst verlaufende Spachtelmasse zum Ausgleichen des Untergrundes.

Anwendungsgebiete

Durch variable KonsistenzEinstellung als selbstnivellierender Flächenspachtel einsetzbar. Zur Herstellung von geeigneten, ansatzfreien Flächen für die nachfolgende Belegung mit Bodenbelagsstoffen aller Art, wie z. B. keramische Belagsbaustoffe, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Optimaler, lunkerfreier Untergrund für nachfolgende Verbundabdichtungen. Für den Innenbereich.

Eigenschaften:

Selbstverlaufende Spachtelmasse zum Ausgleichen des Untergrundes

- Schnell erhärtend.
- Flexibel und faserverstärkt.
- Für innen.
- 3 – 40 mm im Verbund.

Technische Daten: Prima Multi-Fliesspachtel 25 kg / Art.Nr.: 4387961	
Schichtdicken:	von 3 – 40 mm im Verbund
Mischungsverhältnis:	als Fließspachtel 4,75 – 5,25 l Wasser CT-C25-F5
Festigkeitsklasse:	CT-C25-F5
Ausbreitmaß:	24,0 – 25,0 cm (Vicat-Ring nach DIN 1164; Abmessungen: Innendurchmesser oben 65 mm, unten 75 mm, Höhe 40 mm; auf geeigneter, trockener, sauberer Glasplatte)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C verarbeitbar
Verarbeitungszeit:	30 – 40 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Begehrbar:	nach 2 – 3 Stunden
Belegereife:	nach 2 – 3 Stunden bei anschließen der Verlegung von Keramik
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke
Fußbodenheizung:	geeignet

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Lieferform:

40 Säcke á 25 kg pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

MULTIFLIESS SPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Geeignete Untergründe:

Zementestriche, Beton- und Rohbetonflächen (mind. 3 Monate alt), alte Naturstein-, Terrazzo- und Keramikbeläge, Magnesiaestriche, Calciumsulfateestriche und Holz.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind zu verschließen. Grundierung Prima Fliesengrund auf allen mineralischen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, wie Zementestriche und Beton, unverdünnt verwenden.

Verarbeitung:

25 kg Prima Multi-Fließ-Spachtel mit 4,75 – 5,25 l Wasser maschinell zu einer gleichmäßigen, klumpenfreien und sämigen Masse mischen. Auf dem Boden ausgießen und mittels Rakel oder Glättkelle, möglichst in einem Arbeitsgang, gleichmäßig verteilen. Für blasenfreie Oberflächen die frische Spachtelmasse je nach Schichtdicke mit Stachelwalze oder anderen geeigneten Werkzeugen, z. B. Schwabbelstange, entlüften. Frisch eingebrachten Mörtel vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen. Erforderliche Schichtdicke möglichst in einem Arbeitsgang auftragen. In Nass- und Feuchträumen sind die gespachtelten Flächen abzudichten. Bei größeren Mengen empfehlen wir die Verarbeitung mit einer geeigneten Pumpe. Im Regelfall ist kein Anschleifen der Oberfläche erforderlich, da durch die variable Konsistenz des Prima Multi-Fließ-Spachtels ansatzlose Oberflächen entstehen.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS 07 Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponente:

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Sicherheitshinweise: P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.