

Prima®
Damit bauen Profis

FLIESENKLEBER FLEX SCHNELL

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Fliesenkleber Flex schnell – für den Trocken-, Nass- und Unterwasserbereich.

Anwendungsgebiete

Für Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Mosaik, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe; Dämmplatten aus Schaumstoff, Kork, Torf, Holzfasern u.a.

Eigenschaften:

- hochstandfest
- im Trockenbereich, Nassbereich sowie Unterwasserbereich
- C2 FTE DIN EN 12004

Technische Daten: Prima Fliesenkleber Flex schnell 25 kg / Art.Nr.: 4387962	
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar
Anmischen:	6,5 – 7,0 l Wasser mit 25 Prima Fliesenkleber schnell intensiv und klumpenfrei anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen.
Verarbeitung:	Kontaktschicht und Kammbett aufziehen und die Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren; nicht mehr als 1,5 m ² vorbereiten.
Verarbeitungszeit:	ca. 30 Minuten bei +23 °C
Begeh- und Verfügbar:	nach ca. 3 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels
Belastbar:	nach ca. 1 Tag; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 3 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 10 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 14 Tagen
Verbrauch:	ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke; Zahnung: 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,3 kg/m ² Zahnung: 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m ² Zahnung: 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m ² bei unebenen Untergründen können die Werte höher sein.
Lagerung:	trocken lagern; im Originalgebinde 12 Monate lagerfähig

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Lieferform:

40 Säcke á 25 kg pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

FLIESENKLEBER FLEX SCHNELL

TECHNISCHES DATENBLATT

Geeignete Untergründe:

Beton, Porenbeton (innen); Zement- und Kalkzementputze; Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenestriche. Im Objektbau: Brauchwasserbehälter, Schwimmbäder, Operationsräume, Fluchtwege. Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm.

Untergründe:

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit Prima Grundierung vorbehandeln. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen.

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
GHS07

Signalwort: Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente:

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.