

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# QUARZ SAND

KÖRNING: 0,063 – 0,25 MM

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Quarzsand ist für folgende Einsatzzwecke geeignet: als Fugensand für Pflasterflächen, zum Absanden von Harzen und Grundierungen, wie auch dem Abstreuen von Kunstrasensportplätzen, aber auch als Rutschhämmerung für Industrieböden, als Trockenschüttung für Zwischendecken sowie als Winterstreusand.  
Zudem als Poolfiltersand (wichtig: an die Angabe der Korngröße vom Pool-/Filterhersteller halten)

### Technische Daten: Prima Quarzsand getr. 0,063-0,25mm 25kg

#### Körngrößenverteilung Mittelwert

Siebma- schenweite [mm]	0,063	0,09	0,1	0,125	0,2	0,25	0,315	0,4	0,5	0,63	0,71	0,8	1,0	1,25	1,4	1,6	2,0	2,8
Rück- standsanteil [M-%]	7,0	7,3	19,4	47,6	5,8	4,5	2,6	1,0	0,6	0,0								
Gesamt- durchgang [M-%]	4,1	11,2	18,5	37,9	85,5	91,3	95,8	98,4	99,4	100								

#### Kennwerte der Korngrößenverteilung

mittlere Korngröße_MK	0,14mm
errechnete mittlere Korngröße_MKcalc	0,16mm
rechn. wirks. Korndurchmesser_dw	0,14mm
Gleichförmigkeitsgrad_GG	9,1%
Ungleichförmigkeitsgrad_U	1,9
Schüttdichte (DIN EN 1097-3)	1,34 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Theoretische spezifische Oberfläche_Sth	162 cm <sup>2</sup> /g
Kornfeinheitszahl (AFS)	92
Restfeuchte	<0,3 %

#### Physikalische und physikalisch-chemische Kennwerte

Kornrohddichte	2.65 kg/dm <sup>3</sup>
Kornform	Kantengerundet (Rundkorn)
pH-Wert (CaCl <sub>2</sub> )	6.69
Leitfähigkeit (20 g, 10 ml, 1 h)	10 ± 5
Härte nach Mohs	7

#### Hersteller:

Holcim GmbH, 20457 Hamburg  
Tel: +49 40 36002-0, Fax: +49 40 36002-333

#### Lieferform:

42 Sack á 25kg pro Palette

#### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

**Prima**<sup>®</sup>

Damit bauen Profis

# QUARZ SAND

KÖRNING: 0,063 – 0,25 MM

## TECHNISCHES DATENBLATT

Chemische Bestimmung mittels Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) [Gew-%]								
SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	Summe
92,12	2,71	0,10	0,93	0,22	1,46	0,16	0,0	97,70

Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Trockensande aufbereitete natürliche Rohstoffe sind. Die angegebenen Daten stellen statistische Werte dar und sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Sand- und Holzanteile sind in Spuren möglich. Dem Verwender obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.