

Technische Daten:	
Prima Parkett LHD Eiche bra. lack. rust+ / Art.Nr.: 6796743	
Material / Aufbau	
Parkettaufbau	Dreischichtige Holzdielen: Nutzschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz
Optik der Oberfläche	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), rustikal+ Sortierung
Oberflächenbehandlung	5 Schichten UV-ultramatt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack), wohnfertig endbehandelt
Verbindungssystem (jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)	Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite – Sperrholz
Charakteristik der Nutzschicht	
Charakteristik der Nutzschicht	Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen und natürlichen Holzeigenschaften. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Durch die UV-Strahlung dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Die Holzstruktur wird durch tiefes Bürsten verstärkt. Deckschicht 4-seitig gefast. Farbe: natürliche Eiche
Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa
Klassifizierung	
Wärmeleitfähigkeit: Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit Unterlagsmaterial und Dampfbremse oder Verklebung	0,14 W/m*K (Parkett)
Wärmedurchlasswiderstand: Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit Unterlagsmaterial und Dampfbremse oder Verklebung	0,1 m ² *K/W (Parkett)
Formaldehyd ≤ 0,124 mg/m ³ (≤0,1ppm)	Klasse E1 (Laut der Norm EN 717-1)
Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	Dfl-s1
Brandverhalten, bei vollflächiger Verlegung	Dfl-s1
Abmessungen der einzelnen Holzdielen gemäß der Norm EN 13489	
Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2mm
Länge: 2200	+/-0,1%
Breite: 180	+/- 0,2mm
Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen wird gemäß der Norm EN 13647 gemessen	
Nutzschicht	2,5 mm
Mittellage und Gegenzug	11,5 mm

Hersteller:
Barlinek S.A.
Aleja Solidarnosci 36, PL-25-323 Kielce
Tel.: +48 (0)41 / 3 33-11 11
info@barlinek.com.pl, www.barlinek.com.pl

Lieferform:
40 Pack à 7 Stück pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Verpackung	
Anzahl der Dielen pro Packung	7 Stück à 2200 mm / 6 Stück à 2200 mm + 2 Stück à 1092 mm / 6 Stück à 2200 mm + 1 Stück à 2172 mm
Verpackung	2,77 m ² / Pak, 40 Pak/Palette = 110,8 m ²
Produktcharakteristik / Montageanleitung / Garantie	
Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489	7 % +/- 2 %
Verlegung auf der Fußbodenheizung	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
Garantie	20 Jahre im Wohnraum 5 Jahre im gewerblichen Raum
Beschreibung der Nutzschicht*	
* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3 % Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.	
Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, ausdrucksstark)
Klassifikation der Sortierung EUROBAUSTOFF	Rustikal+ Sortierung (ausgesuchte Farb- und Strukturunterschiede)
Gesunde Äste	Zulässig ohne Begrenzung
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Zulässig; gerissene Äste bis zu 85 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert, rustikal
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Ein gesunder Kern	Zulässig ohne Begrenzung
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 5 mm und einer Gesamtlänge bis zu 600 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen

Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Pflege naturgeölter Holzböden	
WASH CARE BARLINEK Holzbodenseife für die Unterhaltsreinigung	EIGENSCHAFTEN: Wischzusatz Konzentrat für Holzböden mit pflanzlichen Seifen und schonenden natürlichen Zusatzstoffen. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Streifen. Wirkt auffrischend und schützt den Boden vor Schmutz. ANWENDUNGSBEREICH: Für alle mit Öl oder Wachs behandelten Holz- und Korkböden sowie für andere geölte oder gewachste Holzflächen im Innenbereich z.B. Möbel. Ebenfalls für die Laminatböden geeignet. Ergiebigkeit: ca. 150m²/1 L
WAX CARE PLUS BARLINEK Mittel zur ersten und periodischen Pflege von Holzböden	EIGENSCHAFTEN: Flüssiges Reinigungs- und Konservierungsmittel für Holz auf Basis natürlicher Rohstoffe. Durch eine regelmäßige Anwendung wird Holzfläche geschützt, regeneriert und konserviert. ANWENDUNGSBEREICH: Für alle mit Öl oder Wachs behandelten Holz- und Korkböden sowie für andere geölte oder gewachste Holzflächen im Innenbereich. Ergiebigkeit: ca. 100m²/1 L WICHTIG: UNMITTELBAR NACH DER VERLEGUNG EMPFEHLEN WIR DAS PARKETT MIT DEM MITTEL WAX CARE PLUS BARLINEK ZU BEHANDELN.
MAGIC CLEANER BARLINEK Mittel für die intensive Reinigung (Grundreinigung)	EIGENSCHAFTEN: Für eine periodische Pflege der naturgeölten Holzböden. ANWENDUNGSBEREICH: Für eine intensive Reinigung aller geölten, gewachsen oder lackierten Holz- und Korkflächen. Ergiebigkeit: ca. 100m²/1 L WICHTIG: NACHDEM DIE FLÄCHE VOLLKOMMEN GETROCKNET IST, DAS PFLEGEMITTEL WAX CARE PLUS AUFBRINGEN.

Empfohlene Häufigkeit der Pflegemaßnahmen

Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die Behandlung lackierten Holzböden können Flecken, Verfärbungen auf den gefärbten und farblosen Holzböden sowie eine große Veränderung der Glätte und des Glanzes entstehen. Bei Einsatz von Mitteln anderer Hersteller übernimmt die Firma EUROBAUSTOFF keine Verantwortung für Ergebnisse deren Anwendung.

	Pflegeseife Wash Care Barlinek	Pflegemittel Wax Care Plus Barlinek	Reinigungsmittel Magic Cleaner Barlinek
Holzböden in Räumen mit niedriger Beanspruchung z.B.: Wohnzimmer, Schlafzimmer	Alle 5-7 Tage	Alle 6-12 Monate	nach visueller Beurteilung
Holzböden in Räumen mit durchschnittlicher Beanspruchung z.B.: Treppenträume, Korridore, Bürräume	Alle 3-5 Tage	Alle 3-6 Monate	nach visueller Beurteilung
* Holzböden in Räumen mit intensiver Beanspruchung z.B.: Restaurants, Geschäfte, Schulen*	Alle 1-3 Tage	1-2-mal pro Monat	nach visueller Beurteilung

WICHTIG: Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen. Wir empfehlen die Erstpflege durchzuführen.

Alle Vorgaben für die Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur der Orientierung und hängen von der tatsächlichen Beanspruchung ab. Aus den vorstehenden Gründen können sie nicht als Grundlage für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gelten. Der mit den Schuhen eingebrachte Sand und verschüttete Flüssigkeiten wirken sich auf den Holzboden sehr ungünstig aus und sind umgehend zu beseitigen. Die gründliche Reinigung mit dem Mittel Magic Cleaner Barlinek sollte selten durchgeführt werden und kann durch regelmäßige Unterhaltsreinigung, durch die der Holzboden in gutem Zustand erhalten bleibt, in zeitlicher Hinsicht wesentlich verschoben werden.

* Die erste Pflegemaßnahme ist unbedingt unmittelbar nach der Verlegung und vor der gewerblichen Nutzung durchzuführen. Weitere Pflegemaßnahmen sind nach den Angaben in der Tabelle durchzuführen.