

Der Prima Fast Drying Sprühkleber ist speziell für die Bauindustrie entwickelt worden. Er bietet eine schnelle, starke und dauerhaft wasserdichte Klebkraft für unterschiedlichste Untergründe. Ideal zum Fixieren von allen gängigen Dämmstoffen auf bauüblichen Untergründen.

Technische Daten:	
Prima Sprühprimer & -kleber Fast Drying Tack 500 ml // Art. Nr.: 6505951	
Aussehen / Farbe	Klar / Transparent
Viskosität CPS	300 – 600 Cps
Spezifisches Gewicht	0,66 bis 0,70 g/cm ³ (ca. 2,5 kg/l)
Feststoffanteil im Kleber	32%
Lösungsmittel	Aceton, Isopentan, Heptan
Entzündbarkeit	Entflammbares Lösungsmittel in einem entflammbaren Treibmittel (ermittelt mittels Flammtest für Industrie)
Deckungsgrad 500 ml	Ca. 2,5 m ²
Gebinde-Inhalt	500 ml Sprühdose

- Jetzt mit verbesserter Klebkraft
- Kleben und Primern mit einem Produkt
- Schnell trocknend
- Große, langlebige Haftkraft
- Wasserfest
- Wärme- und Feuchtigkeitsfeste Bindung
- frei von ozonzerstörenden Substanzen (ODS)

Verarbeitung:

Darauf achten, dass die zu verklebenden Flächen trocken, staub-, fett-, öl- und von anderen Verschmutzungen frei sind.

Der Prima Fast Drying muss auf beide Werkstoffe aufgetragen werden, damit die volle Klebkraft entfaltet werden kann. Sprühen Sie beide Flächen vollflächig mit 50% Überlappung ein. Fläche nicht anfeuchten.

Der Kleber entwickelt seine Bindekraft sofort. Die vorbehandelten Flächen aufeinanderlegen und für beste Klebeergebnisse fest andrücken. Entfaltet die volle Haftkraft binnen 24 Stunden.

Eine Abluftzeit von ca. 1 – 2 Minuten beachten. Eine Dose reicht für ca. 2,5 m² bei beidseitiger Verklebung.

Klebt auf so gut wie jedem Werkstoff, wie Mineralwolle, Kork, Karton, Kunststoffe, Glas, Keramik, Holz, Stein, Mauerwerk, Schiefer, Schaumstoffe, Vliese, Polyethylen, Polystyrol und vielen mehr. Die besten Klebeergebnisse werden bei Raumtemperatur (ca. 16-27°C, Untergrund und Kleber) erreicht.

Lagerung:

Der Prima Fast Drying sollte bei Temperaturen über 10°C gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur liegt bei 18°C. Wird nicht durch Frost beschädigt. Vor Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmen.

Dosen dürfen bei Temperaturen unterhalb von 15°C nicht direkt auf dem Boden stehen. Nicht bei Temperaturen über 50°C lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Von Zündquellen fernhalten.

Maximal 18 Monate ab Herstellungsdatum lagern.

Wichtiger Hinweis:

Dient als Fixierhilfe, muss mechanisch gesichert werden.

Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden! Vor der Verwendung empfehlen wir, den Prima Fast Drying an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Hersteller:

BOWCRAFT GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:

100 Karton à 12 Dosen pro Palette

Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Überkopf-Verklebungen sind nur zum Fixieren geeignet. Der Verarbeiter ist verpflichtet, vor Verwendung des Produktes zu überprüfen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist. (Lt. Datenblatt).

Soweit es das geltende Recht zulässt, wird für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produktes keine Haftung und Gewährleistung übernommen. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen der Pflichten oder Verletzung von Kardinalpflichten bleibt uneingeschränkt.

Nicht geeignet für Stoffe mit Weichmachern.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dieses Technische Merkblatt verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit. Das Technische Merkblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.