

Universalkleber zur wasserdichten Verklebung von Prima Formteilen und Stoßverbindungen im Rahmen von Abdichtungen im Verbund. Auch für Reparaturen und auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar.

Technische Daten:	
Prima Stoßkleber für Dichtbahn 290ml, Art. Nr.: 4490686	
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C bis max. +40 °C (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Trocknungszeit:	ca. 3 Stunden pro mm Schichtdicke bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte, Hautbildung nach ca. 20 - 40 Minuten Regenfest: Nach ca. 2 Stunden Belastbar: Nach ca. 12 Stunden
Werkzeuge:	Feingezahnter Spachtel, Silikonspritze
Verbrauch:	ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke; ca. 35 - 45 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm bei Prima Dichtbahn); ca. 80 - 100 g/lfdm bei Stoßverklebung (14 cm bei Prima Dichtbändern)
Lagerungsfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort luftdicht verschließen und zügig verbrauchen. Vor Frost schützen!
Verkaufseinheit:	Karton, 20 Kartuschen pro Karton

Anwendungsgebiete:

Prima Stoßkleber für Dichtbahn ist ein wasserbeständiger, schnell trocknender Dichtstoff für die Verklebung von Prima Formteilen und kleinere Reparaturanwendungen. Universell im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Überstreichbar.

Geeignete Untergründe:

Beton, Holz, Stein, Glas, Metall, Keramik, viele Kunststoffe und Dämmstoffe und Prima Abdichtungsprodukte.

Vorbereitung der Untergründe:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, fest, staubfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Öle und Fette mit handelsüblichen Lösemitteln vollständig entfernen.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Bitte beachten Sie auch die Technischen Datenblätter entsprechender Prima Produkte für die Untergrundvorbereitung.

Verarbeitung:

Bei Abdichtungen im Verbund zuerst Ecken, Stöße sowie Rohrdurchdringungen mit entsprechenden Prima Formteilen abdichten. Prima Stoßkleber für Dichtbahn wird dabei mit einer Zahnkelle (3 mm oder 4 mm Zahnung) auf den vorbereiteten Untergrund aufgekämmt und ca. 10 mm breiter als das Prima Formteil aufgetragen. Das Formteil wird in die frische Kleberschicht eingelegt, angedrückt und mit einem Malerrollenbügel oder einer Glättkelle geglättet, sodass sich der Dichtkleber seitlich herausdrückt. Lufteinschlüsse hierbei vermeiden. Randbereiche der Formteile ebenfalls mit dem Dichtkleber überarbeiten. Im System mit einer Flüssigabdichtung (Prima Dispersionsabdichtung oder Prima Flex Dichtschlämme) alle Formteile nach vollständiger Verklebung zweimal in gleichmäßiger Schichtdicke mit der Flüssigabdichtung vollflächig überarbeiten. Beachten Sie hierbei die erforderlichen Schichtdicken und Trocknungszeiten! Nach Durchtrocknung kann die Fliesenverlegung erfolgen.

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707 - 243, Fax.: +49 611 1707 - 250

Lieferform:

Max. 60 Kartons à 20 Kartuschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com

Prima Stoßkleber für Dichtbahn (4490686)

Abdichten und Sanieren: Prima Stoßkleber für Dichtbahn vollflächig in zwei Arbeitsgängen auf die abzudichtende Fläche auftragen (Mindestschichtstärke von 1 mm je Schicht). Nach ca. 3 Stunden kann die zweite Schicht aufgetragen werden.

Geprüfte Systemkomponenten finden Sie im Bereich "Prüfzeugnisse".

Hinweise für die Verklebung von Formteilen im Rahmen von Verbundabdichtungen:

Der Dichtkleber ist immer 10 mm breiter als das Formteil aufzutragen. Überlappungen von Formteilen müssen mind. 50 mm betragen. Die Verklebung der Formteile erfolgt vollflächig, hohlraumfrei und ohne Lufteinschlüsse.

Bitte beachten Sie auch die Technischen Datenblätter entsprechender Prima Produkte und Systemkomponenten, die innerhalb der Abdichtung im Verbund verarbeitet werden.

Prüfzeugnisse:

PG-AIV-B

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Prima Dichtbahn und zugehörigen Prima Systemkomponenten.

PG-AIV-F

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Prima Dispersionsabdichtung, Prima Flex Dichtschlämme und zugehörigen Prima Systemkomponenten.

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **EUH208** Enthält Trimethoxyvinylsilan . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH208** Enthält 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester, reaction products with 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol and $\beta,\beta,\beta',\beta'$ -tetramethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diethanol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. GISCODE DH20

Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.