

**Kunststoffvergüteter, standfester, schnell erhärtender Putz- und Spachtelmörtel zum Verputzen, Ausgleichen und Ausbessern. Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prima Renovier- und Saniermörtel 25 kg / Art.Nr.: 4387960</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Festigkeitsklasse:                                               | CS IV, Tabelle 1 (DIN EN 998-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verarbeitungstemperatur:                                         | ab +5 °C bis max. +35 °C (Luft, Untergrund, Werkstoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verarbeitungszeit:                                               | ca. 20 Minuten bei +23 °C; angesteiften Mörtel nicht mehr mit frischem Mörtel verarbeitungsfähig machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Begehrbar / Belegereif:                                          | nach ca. 1,5 Stunden bzw. Erhärtung des Mörtels begehrbar. Nach ca. 3 Stunden bzw. Erhärtung des Mörtels mit Keramik belegereif. Sofern im Anschluss eine Abdichtung mit Prima Dispersionsabdichtung oder ähnlichen Abdichtungen erfolgt, muss eine Trocknungszeit von 24 Stunden eingehalten werden. Zementäre Abdichtungen (bspw. mit Prima Flex Dichtschlämme) können bereits nach ca. 3 Stunden aufgetragen werden. |
| Werkzeuge:                                                       | Mischer, Putzmaschine, Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe, Rabot, Hohlkehlen-spachtelkelle. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lagerungsfähigkeit:                                              | Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Anwendungsgebiete:

Prima Renovier- und Saniermörtel ist ein Ausgleichsmörtel zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Wand-, Boden- und Deckenflächen. Außerdem als Gefällespachtel und Sockelputz einsetzbar. Kann in Feucht- und Nassräumen und auf leicht feuchten Untergründen eingesetzt werden.

## Geeignete Untergründe:

Mineralische Untergründe aus Beton (mind. 6 Monate alt), Zementputz, Porenbeton, Mauerwerk aus Bimsbaustoffen, Ziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk.

## Vorbereitung der Untergründe:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Mehrschichtige Untergründe müssen gut untereinander haften. Alte, mürbe und nicht tragfähige Putzflächen sind zu entfernen. Stark oder unterschiedlich saugende und mineralische Untergründe mit Prima Fliesen-Grund grundieren. Nicht saugfähige, glatte und porengeschlossene Untergründe mit einem geeigneten Haftgrund grundieren.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Bitte beachten Sie auch die Technischen Datenblätter entsprechender Prima Produkte für die Untergrundvorbereitung.

## Verarbeitung:

4,0 - 5,0 Liter Anmischwasser vorlegen und mit 25 kg Prima Renovier- und Saniermörtel mit Anmischquirl in einem sauberen Anmischeimer gleichmäßig und klumpenfrei zu einem sämigen Mörtel anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 20 Minuten (bei + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte). Mit der Kelle oder Traufel auftragen und glätten. Große Flächen mit der Latte abziehen. Alternativ kann der Spachtelmörtel auch mit einer geeigneten Putzmaschine verarbeitet werden. Der Mörtel ist gut filzbar. Es können auch leicht feuchte Untergründe gespachtelt werden; jedoch verlängert sich dadurch die Trocknungszeit. Vor Fliesenverlegung muss die Unterkonstruktion trocken sein. Verputzte Flächen vor zu rascher Austrocknung schützen.

## Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

## Lieferform:

40 Säcke à 25 kg pro Europalette

## Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.primawelt.com](http://www.primawelt.com)

## Prima Renovier- und Saniermörtel (4387960)

---

Im Bedarfsfall Oberfläche nachnässen.  
Überstehende Grate nach Austrocknung zügig  
mit einem Rabot abhobeln.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf den normalen  
Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel.  
Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen  
verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

### Sicherheitshinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG)  
Nr.1272/2008 (CLP)  
GHS05, GHS07

### Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement, Cr(VI) < 2 ppm.

**H315** Verursacht Hautreizungen. **H319**  
Verursacht schwere Augenreizung. **H335** Kann  
die Atemwege reizen. **P102** Darf nicht in die  
Hände von Kindern gelangen. **P103** Lesen Sie  
sämtliche Anweisungen aufmerksam und  
befolgen Sie diese. **P261** Einatmen von Staub  
vermeiden. **P264** Nach Gebrauch Hände  
gründlich waschen. **P280**  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN  
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit  
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P312** Bei  
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM  
anrufen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß den  
örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.  
Wassergefährdungsklasse WGK1: Schwach  
wassergefährdend.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr.  
1907/2006, Anhang XVII.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige  
Produktinformation, die aktuell gültige  
Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie  
das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten  
Fassung. Die in dieser Information enthaltenen  
Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie  
stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer  
Erfahrungen und Prüfungen dar und  
berücksichtigen nicht den konkreten  
Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine  
Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden  
Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische  
Beratung.