

Technische Daten:




Prima Geovlies Großr. ehem. GRK2, 2x100m, 120g / EB-Art.Nr.: 6609611
Prima Geovlies Großr. ehem. GRK2, 4x100m, 120g / EB-Art.Nr.: 6609612
Prima Geovlies Großr. ehem. GRK2, 5x100m, 120g / EB-Art.Nr.: 6609613

Material	100% PP
Masse (EN ISO 9864)	120 g/m ² (±12)
Dicke bei 2 kPa (EN ISO 9863-1)	0,70 mm (± 0,14)
Carbon Footprint (EN 15804+A2)	0,36 kg CO ₂ eq/m ²
Streifenzugprüfung Längs (EN ISO 10319)	10,00 kN/m (-1,30)
Streifenzugprüfung Quer (EN ISO 10319)	10,00 kN/m (-1,30)
Bruchdehnung Längs (EN ISO 10319)	35 % (-7 / +10)
Bruchdehnung Quer (EN ISO 10319)	45 % (-9 / +13)
Dyn. Durchschlagsversuch (EN ISO 13433)	30 mm (+7,5)
CBR-Prüfung (EN ISO 12236)	1700 N (-170)
Öffnungsweite (EN ISO 12956)	90 µm (±27)
Wasserdurchlässigkeit bei 50mm WH (EN ISO 11058)	0,08 m/s (-0,024)
Wasserableitvermögen bei 20 kPa (EN ISO 12958) Hydraulisches Gefälle: 1,0 Oberfläche: weich/weich	0,6 10 ⁻⁶ m ² /s (-0,2)
Schutz Effektivität bei 300 kPa (EN 13719)	2,5 % (+0,8)
Pyramiden-Punktierwiderstand (EN 14574)	80 N (-24)

Beständigkeit:

Abdeckung muss innerhalb 2 Wochen nach der Installierung erfolgen. Beständig über mehr als 100 Jahre bei einem pH-Wert zwischen 2 und 13 und einer Bodentemperatur < 25° C.
 Auf der Grundlage der Ereignisse der Prüfmethode (EN 13249, Abschnitt B.4.2.2 Prüfdauer 112 Tage).

Anwendung:

 Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen EN 13249:2016	 Anwendung beim Eisenbahnbau EN 13250:2016	 Anwendung in Erd- und Grundbau EN 13251:2016	 Anwendung in Dränanlagen EN 13252:2016	 Externen Erosionsschutzanlagen EN 13253:2016
 Bau von Rückhaltebecken und staudämmen EN 13254:2016	 Kanalbau EN 13255:2016	 Tunnelbau und in Tiefbauwerken EN 13256:2016	 Entsorgung fester Abfallstoffe EN 13257:2016	 Projekten zum Einschluss flüssiger Abfallstoffe EN 13265:2016

Hersteller:

Fibertex Nonwovens A/S, DK-9220 Aalborg-Ost (Danmark)

Kontakt Fibertex Verkaufsbüro DE/AT/CH:

Tel.: +49 2721 7155-50, Fax: +49 2721 7155-51

Lieferform:

2x100 m: 8 Rollen à 200 qm pro Bund

4x100 m: 8 Rollen à 400 qm pro Bund

5x100 m: 8 Rollen à 500 qm pro Bund

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com