

Prima Mauersperrbahn R500 besandet ist eine Bitumendachbahn mit Rohfilzeinlage, versehen mit beidseitiger Bitumendeckschicht aus Oxidationsbitumen. Die Ober- und Unterseite der Bahn sind mit Sand bestreut. Die Bahn wird nach den gültigen Normen hergestellt und über die Eigenüberwachung gütegesichert. Prima Mauersperrbahn R500 besandet ist für den Einsatz als Mauersperrbahn geeignet.

Technische Daten:

Prima Mauersperrbahn R500 besandet 12,5 cm / Art. Nr.: 2260603
 Prima Mauersperrbahn R500 besandet 17,5 cm / Art. Nr.: 2260604
 Prima Mauersperrbahn R500 besandet 25,0 cm / Art. Nr.: 2260605
 Prima Mauersperrbahn R500 besandet 33,3 cm / Art. Nr.: 2260606
 Prima Mauersperrbahn R500 besandet 37,5 cm / Art. Nr.: 2260607
 Prima Mauersperrbahn R500 besandet 50,0 cm / Art. Nr.: 2260608

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Länge	DIN EN 1848-1	10,0 m
Geradheit	DIN EN 1848-1	< 20 mm/10 m
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-1	> 3,2 kg/m ²
Gehalt an Löslichem	DIN 52123	> 1250 g/m ²
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 B	60 kPA/24 h
	DIN EN 13111	bestanden 100 mm / 72 h
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	Klasse E DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	KLF N/50 mm
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	KLF N/50 mm
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	300/200 N/50 mm
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	2/2 %
Widerstand gegen stoßartige Belastungen	DIN EN 12691	KLF mm
Widerstand gegen statische Belastungen	DIN EN 12730	KLF kg
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	0 °C
Anwendungstyp	DIN SPEC 20000-202	BA/Typ T;MSB-Q
Rollengewicht	DIN EN 1849-1	12,5 cm: ca. 4 kg 17,5 cm: ca. 6 kg 25,0 cm: ca. 8 kg 33,3 cm: ca. 10 kg 37,5 cm: ca. 12 kg 50,0 cm: ca. 15 kg

*KLF (Keine Leistung festgestellt)

Lagerungshinweis

Prima Mauersperrbahn R500 besandet ist stets stehend und vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten Lager einzusetzen.

Verarbeitungshinweis

Prima Mauersperrbahn R500 wird lose, mit mindesten 20 cm Stoßüberdeckung, verlegt. Die Stöße dürfen verklebt werden.

Hersteller:

C. Hasse & Sohn Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG, 29525 Uelzen
 Tel.: +49 581 97353 - 0, Fax: +49 581 97353 - 2100

Lieferform:

12,5 cm: 192 Rollen à 1,25 qm pro Palette
 17,5 cm: 144 Rollen à 1,75 qm pro Palette
 25,0 cm: 96 Rollen à 2,50 qm pro Palette
 33,3 cm: 72 Rollen à 3,3 qm pro Palette
 37,5 cm: 72 Rollen à 3,75 qm pro Palette
 50,0 cm: 48 Rollen à 5,0 qm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
 Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
 E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com