

Gebrauchsfertiges, atmungsaktives Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm. Dieser bewirkt, dass Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen nicht mehr eingesaugt werden. Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr.

Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen. Ideal auch zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm).

Technische Daten:

Prima Stein-Imprägnierung 5L Art. Nr.: 4144294

- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Auch für Feinsteinzeug geeignet

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Prima Stein-Imprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser- Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.) Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

Einsatzgebiete:

Saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich, wie z. B. polierter, geschliffener oder sandgestrahlter Marmor, Granit, Gneis, Kalkstein, Sandstein, Travertin, Solnhofener Platten, Betonwerkstein, Waschbeton, Terrazzo, unglasierte Fliesen und Ziegel, Ton- und Klinkerplatten, unglasierte Feinsteinzeugplatten mit polierter, geschliffener, satinierter oder natürlicher Oberfläche, Terracotta, Cotto u. v. m.

Ergiebigkeit:

Ca. 6 – 14 m²/Liter – bei mittlerer bis starker Saugfähigkeit des Untergrunds ca. 30 – 40 m²/Liter – bei sehr dichtem Material mit geringer Saugfähigkeit, z. B. Feinsteinzeug. Bei zweitem Auftrag halbiert sich der Verbrauch.

Hinweise:

Produkt nur unverdünnt anwenden. Schwachsaugende horizontale Oberflächen, wie z. B. Feinsteinzeugfliesen sollten prinzipiell nicht im Sprühverfahren bearbeitet werden. Die Temperatur der zu behandelnden Flächen sollte zwischen +7 °C und +25 °C betragen. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen auftragen. Nicht mit Glasflächen in Berührung bringen. Die frisch behandelte Fläche sollte mind. 24 Stunden vor Regen geschützt werden. Spätestens nach 24 Stunden ist die Fläche voll beanspruchbar. Farbvertiefungen sind bislang nicht bekannt, können aber in Ausnahmefällen nicht endgültig ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTE: NAPHTHA (ERDÖL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung/Verwertung zuführen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

48 Kartón à 2 Kanister pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com