

Prima Flachdachvoranstrich ist ein dünnflüssiger lösemittelhaltiger Voranstrich.

Technische Daten:	
Prima Flachdachvoranstrich 10 Liter / Art.Nr.: 2275324 Prima Flachdachvoranstrich 30 Liter / Art.Nr.: 2275323	
Beschaffenheit:	dünnflüssig
Bindemittelart:	Bitumen
Lösemittelart:	Testbenzin
Dichte:	DIN 52 004; ca. 0,84 g/m ³
Flammpunkt:	DIN 53 213; ca. 30 °C
Materialverbrauch:	je nach Untergrund ca. 0,25 – 0,35 l/m ²
Produktmerkmale:	• erfüllt die Anforderungen der DIN 18195 und DIN 18531 • gutes Haftvermögen auf bituminösen und mineralischen Untergründen • verarbeitungsfertig eingestellt • schnell abbindend • staubbindend • resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.

Anwendungsgebiete

Prima Flachdachvoranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz.

Prima Flachdachvoranstrich wird als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche sowie für Bitumenschweißbahnen eingesetzt.

Lagerungshinweis

Prima Flachdachvoranstrich ist im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder starker Wärme- einwirkung schützen. Es gilt die „Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)“.

Verarbeitungshinweis

Prima Flachdachvoranstrich ist vor der Verarbeitung ausreichend aufzurühren. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Der Auftrag kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Die Trockenzeitdauer ist abhängig von der aufgetragenen Schichtdicke, der Witterung sowie der Beschaffenheit des Untergrundes und beträgt 8 – 12 Stunden.

Nicht in Innenräumen und Baugruben verwenden!

Bei der Verarbeitung von Prima Flachdachvoranstrich soll die Umgebungs- und Bauteiloberflächentemperatur mehr als 5 °C betragen. Während der Verarbeitungs- und Durchtrocknungsphase sind Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen zu verhindern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 080406 (Klebstoffe und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösemittel enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Hersteller:

C. Hasse & Sohn Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG, 29525 Uelzen
Tel.: +49 581 97353 - 0, Fax: +49 581 97353 - 2100

Lieferform:

10 L: 45 Eimer à 10 Liter pro Palette
30 L: 16 Eimer à 30 Liter pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com

Sicherheitshinweise

Entzündlich, GHS 08, GHS 02, H 304. EUH 066

P301 + P310. P331. P405. P509

VOC-Gehalt: < 450 g/l

Gefahrenklasse nach VbF : A II

Wassergefährdungsklasse: WGK II

GISCODE: BBP 30

Weitere Informationen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Reinigungsmittel

Im frischen Zustand: Prima RS
Reinigungsspray

Im abgebundenen Zustand: mechanisch und
Prima RS Reinigungsspray

Bei Hautkontakt: Handwaschpaste