

Der Prima KAM grau Klebe- und Armierungsmörtel eignet sich ideal für den Innen- und Außenbereich zum Spachteln, Armieren und Kleben. Er überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, einfache Verarbeitung und zuverlässige Haftung auf verschiedensten Untergründen.

Anwendung:

- Außen und innen einsetzbar
- als Armierungsspachtel auf tragfähigen Altputzen
- zum Planspachteln unebener Untergründe
- als Klebemörtel für Dämmplatten
- zum Beschichten von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich
- händisch oder maschinell verarbeitbar
- nicht im Rahmen eines Wärmedämm-Verbundsystemes zugelassen

Technische Daten:

Prima KAM grau 25 kg Klebe- und Armierungsmörtel, Art.Nr. 6866078

Normalputzmörtel:	GP CS IV gemäß DIN EN 998-1
Verarbeitungszeit:	ca. 1 - 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Wasserbedarf	ca. 6 l je 25 kg
Ergiebigkeit:	ca. 18 l je 25 kg
Verbrauch:	Kleben: ca. 5,5 kg/m ² Armieren: ca. 7 kg/m ² (bei 5mm)
Körnung:	0 - 1 mm
Festmörtelrohddichte:	Ca. 1,5m kg/dm ³

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Farbbeschichtungen oder Altputze sind auf Ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Stark saugende Untergründe sind mit einem geeigneten Tiefgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Zur Herstellung den Sackinhalt in ca. 6 Liter Wasser einstreuen und mit Rührquirl knollenfrei verrühren, bis ein kellengerechter Mörtel entsteht. Nach einer kurzen Reifezeit von ca. 2 Minuten nochmal aufrühren. Angerührten Mörtel innerhalb von ca. 1 - 2 Stunden verarbeiten.

Verarbeitung als Klebemörtel für Dämmplatten:

Idealerweise erfolgt der Auftrag vollflächig oder im Punkt-Wulstverfahren mit min. 40 % Klebeflächenanteil. Beim vollflächigen Auftrag Material auf Dämmplatte mit Zahnkelle (z.B. 10 x 10 mm) auf gleichmäßige Höhe abziehen. Beim Punkt-Wulstverfahren an der Dämmstoffkante eine umlaufende Klebewulst erstellen und Klebebatzen in der Dämmplattenmitte aufbringen. Dämmstoff an den Untergrund anpressen und leicht einschwimmen. Keinen Klebemörtel in Plattenfugen gelangen lassen.

Auftrag als Ausgleichspachtel oder Armierungslage:

Material gleichmäßig und volldeckend auf Untergrund auftragen und mittels Zahnkelle (z.B. 10 x 10 mm) aufkämmen. Armierungsgewebe faltenfrei einlegen und mit Stoßüberlappung von 10 cm zuziehen. Das Gewebe muss vollständig mit dem Mörtel bedeckt sein. Bei der Verwendung als Beschichtung im Sockelbereich ist ein zusätzlicher Feuchteschutz bis min. 5 cm über Geländeoberkante einzuplanen.

Verarbeitung nicht bei Luft-, Untergrund- und Materialtemperaturen unter + 5 °C. Frisch verarbeitetes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Niederschlag etc.) zu schützen.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht lagern. Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Hersteller:

Sievert Baustoffe SE & Co.KG, 49090 Osnabrück
Tel.: +49 541 601 - 01, Fax: +49 541 601 - 853

Lieferform:

48 Säcke á 25 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit. Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hersteller:

Sievert Baustoffe SE & Co.KG, 49090 Osnabrück
Tel.: +49 541 601 - 01, Fax: +49 541 601 – 853

Lieferform:

48 Säcke à 25 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com