

Prima PE-Parkettunterlage

Technische Daten:	
Prima PE-Parkettunterlage 2mm TD weiß 1,00 x 25 m / Art.Nr.: 86127	
Rohdichte	ca. 18 kg / cbm Toleranz +-2,0 kg / cbm
SD-Wert	5 – 10 m
Zulässige Verkehrslast	2 kPa
Druckspannung bei 25 % reversible Stauchung	20 kPa
Druckspannung bei 50 % reversible Stauchung	60 kPa
Temperaturbeständigkeit	55°C
Brandverhalten	normal entflammbar (Baustoffklasse B2)
Feuchtigkeitsverhalten	nicht kapillar
Verhalten bei biologischen Einwirkungen	beständig gegen Ungeziefer, Fäulnisbildung, Schimmelbildung
Beständigkeit	gegen Laugen, Salzlösungen, Alkohol
Lagerbedingungen	trocken lagern, nicht unter direkte UV-Einstrahlung
Verlegungsdurchführung	bauseits; auf Stoß verlegen und verkleben oder überlappen lassen
Verarbeitungstemperatur	unabhängig
Bauseitige Voraussetzung	ebene, trockene und besenreine Oberfläche

Hersteller:
Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

Lieferform:
4 Rollen à 25 qm pro Sack

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com