

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN REPARATURBAND

TECHNISCHES DATENBLATT

Das Prima Bitumen- Reparaturband ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband. Die Aluminiumfolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen

Das Prima Bitumen- Reparaturband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Putz, Glas und Holz. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von:

- Fugen
- Regenrinnen
- Anschlüssen an Dach und Wand
- Abdeckungen
- Glasdächern und Gewächshäusern
- Stahlkonstruktionen
- Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen

Technische Daten: Prima Bitumen-Reparaturband Blei 250 mm Länge: 10m Art. Nr.: 2476493	
Art	selbstklebendes Reparaturband
Farbe	alublank, bleifarben, kupferfarben
flächenbezogene Masse:	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ² (EN 1849-1)
komplette Banddicke:	1,5 mm ± 0,2 mm (EN 1849-1)
Brandverhalten:	Klasse E (EN 13501-1)
Erweichungspunkt:	≥ 85 °C
Kaltbiegeverhalten:	≤ - 30 °C (EN 1109)
Höchstzugkraft:	> 200 N/50 mm (EN 12311-1)
Wasserundurchlässigkeit:	bestanden 2 kPa (EN 1928)
Reißfestigkeit	> 30 N (EN 12310)
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	> 1500 m (EN 1931)
Lagerung	Trocken, auf Schnittkanten stehen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Hersteller:

BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:

15 Karton á 1 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

**Prima®****Damit bauen Profis**

BITUMEN REPARATURBAND

TECHNISCHES DATENBLATT

Verarbeitung:

Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Poröser Untergrund sollte mit Prima Bitumen-Voranstrich vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu erzielen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 45°C (Luft- bzw. Oberflächentemperatur). Das Prima Bitumen-Reparaturband muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Sind mehrere Streifen anzusetzen muss die Überlappung mind. 50 mm betragen. Begehbare- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.