

**Prima**  
Damit bauen Profis

# FERTIGSPACHTEL FINE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Fertigspachtel Fine ist eine gebrauchsfertige, manuell und maschinell verarbeitbare Feinspachtelmasse nach DIN EN 13963/Typ 2A für das Fugen- und Oberflächenfinish auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. Prima Fertigspachtel Fine ist lufttrocknend.

Technische Daten: Prima Fertigspachtel Fine / Art.Nr.: 4854334	
Gebindegröße	25 kg / Eimer
Austrocknungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedingungen.
Materialverbrauch	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm Fläche ca. 30 g/m <sup>2</sup> Fugenfinish
Auftragsstärke	Max. 3 mm
Qualitätsstufen	Feinspachtel für Q2-Q4
Lagerung / Verarbeitung	Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze schützen. Prima Fertigspachtel Fine behält mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Verpackungen verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

**Hersteller:**

Saint-Gobain Rigips GmbH, 40549 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 5503 - 0, Fax: +49 211 5503 - 208

**Lieferform:**

24 Eimer á 25 kg pro Palette

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

Weil nur die Guten PRIMA sind!

# FERTIGSPACHTEL FINE

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Anwendungsbereich

- Prima Fertigspachtel Fine ist als Finishmaterial für perfekte, hochwertige Oberflächen bis Q4 besonders geeignet
- Äußerst geschmeidige Konsistenz für spürbar leichte Verarbeitung
- Sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften
- Optimales Wasserrückhaltevermögen
- Sauberer und absolut perfekter Übergang „auf Null“
- Kein Aufrollen oder Aufbrennen im Randbereich
- Schnell lufttrocknend und sehr leicht zu schleifen
- Hoher Weißegrad, optimal für die weitere Oberflächengestaltung
- Lösemittelfrei und wischfest

### Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss bewegungsfrei, fest, trocken, riss-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Anstrichen sein.

### Anrühren des Materials

Prima Fertigspachtel Fine ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Somit ist auf ein weiteres Anrühren zu verzichten. Es sind keine weiteren Zusätze zu verwenden.

### Verarbeitung als Finish

- Eventuelle Spachtelrückstände der Vorspachtelung abstoßen oder abschleifen.
- Die Spachtelmasse Prima Fertigspachtel Fine auftragen und anschließend abspachteln.
- Falls erforderlich nachschleifen.
- Nicht unter + 5°C und über + 30°C (dauerhafter) Raum- und Plattentemperatur verarbeiten.
- Werkzeuge und Verunreinigungen mit Wasser reinigen.
- Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten:
- Es dürfen nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, Kleber und Oberflächenbeschichtungen auf ihre Eignung zu prüfen.
- Das Merkblatt Nr. 16 „Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten“ (2013), herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz und das Merkblatt 6 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten (Stand: Juni 2007) „Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehende Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung“ ist zu beachten.
- Insbesondere nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebetapeten, aber auch nach dem Aufbringen von Kunstharz- und Zelluloseputzen, ist für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung zu sorgen.